Requested Patent:

JP3270761A

Title:

COATING APPARATUS AND METHOD;

Abstracted Patent:

JP3270761;

Publication Date:

1991-12-02;

Inventor(s):

HAYASHI SHINTARO; others: 03;

Applicant(s):

HITACHI CHEM CO LTD;

Application Number:

JP19900072526 19900322 :

Priority Number(s):

IPC Classification:

B05C3/18;

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE:To reduce the fluctuation of the amount of the coating solution emitted from the gap between a doctor blade and a carrier and to make the orientation of the particles contained in the coating solution almost uniform by setting the length of the lower part of the doctor blade in the advance direction of the carrier to 30-300mm.

CONSTITUTION: A coating solution sump 3 is constituted of a carrier 4 and the frame 14 provided thereon and one wall of the coating solution sump 3 is used as a doctor blade 1 forming a definite gap 11 between the carrier 4 and the blade 1 and a coating solution 2 is received in the coating solution sump 3 and the carrier 4 is allowed to run in the direction of the doctor blade 1 to mold a sheet like molded article on the carrier 4. At this time, the length of the lower part of the doctor blade 1 in the advance direction of the carrier 4 is set to 30-300mm. By this method, the fluctuation of the supply amount of the coating solution 2 is reduced during mass production and the thickness irregularity of the ceramic green sheet formed after the coating solution 2 is dried and solidified is reduced.

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-270761

(9) Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)12月2日

B 05 C 3/18

9045-4D

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

②特 願 平2-72526

図出 願 平2(1990)3月22日

@発 明 者 林 新 太 郎 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 日立化成工業株式会 补内 @発 明 者 富 沢 良 昌 埼玉県大里郡岡部町大字岡2200番地 新神戸電機株式会社 埼玉工場内 @発 明 者 小 林 和 夫 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 日立化成工業株式会 补内

社内 @発 明 者 安 藤 正 彦 茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成工業株式会社下

館第二工場内 ②出 願 人 日立化成工業株式会社 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

⑭代 理 人 弁理士 若林 邦彦

明 細 書

1 発明の名称

塗工装置及び塗工方法

2 特許請求の範囲

1. キャリアとその上部に設けられた枠とて塗工液瘤めを構成し、塗工液瘤めの一つの壁はキャリアとの間に一定の隙間を形成したドクターブレードとし、塗工液溜めに塗工液を入れ、キャリアをドクターブレードの方向に走行させて、キャリア上にシート状成形物を成形するようにした塗工装置において、ドクターブレード下部のキャリア進行方向長さを30~300mとした塗工装置。

2 ドクタープレードの形状がL字状で、かつ 下面がキャリアとほぼ等ギャップで、壁となる部 分が麓工液に対し垂直となるように形成された請 求項1記載の絵工装置。

3 .キャリアとその上部に設けられた枠とで塗 工液溜めを構成し、塗工液溜めの一つの壁はキャ リアとの間に一定の隙間を形成したドクタープレ ードとし、かつドクタープレード下部のキャリア 進行方向長さを30~300mとした登工装置により、登工液縮めに入れた登工液をキャリア上にのせながらドクターブレードの方向に走行させて、 キャリア上にシート状成形物を放形することを特徴とする登工方法。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はドクターブレードを用いてシート状成 形物を形成するための強工装置及び強工方法に関 する。

(従来の技術)

従来の塗工装置、例えばセラミッククリーンシートを製造するための塗工装置は、第5図に示すようにキャリアフィルム4とその上部に設けられた枠14とで塗工液溜めるを構成し、塗工液溜めるの1つの壁はキャリアフィルム4との間に一定の隙間15を形成したドクタープレード16とし、塗工液溜め3内にセラミック材料のスラリー(塗工液)2を入れ、キャリアフィルム4をドクターブレード16の方向に走行させてキャリアフィル

ム4上にセラミックグリーンシートを製造するか 又は第6図に示すよりに第5図のドクタープレー ド16に代えてコンマコーター17を用いた塗工 装置を使用してセラミックグリーンシートを製造 するようにしていた。

なお第5図において5は上ぶた。6は登工液供 給管及び7は塗工液液面計である。

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら従来の方法では量産中に強工液の 供給量の変動に伴い強工液 溜めの強工液の液面の 高さが変動する。 このためドクタープレード又は コンマコーターとキャリアフィルムとの隙間から 吐出される強工液の強工量が変動し、強工液を乾 燥固化した後のセラミックグリーンシートの厚さ のばらつきが大きいという欠点がある。

またセラミックグリーンシートを焼成した場合。 焼成収縮率の異方性が大きく、セラミックグリー ンシートの編(横)方向においてはらつきが大き いという欠点がある。

本発明は上記の欠点のない強工装置及び強工方

下部のキャリア進行方向長さが30~300mであれば特に制限はないが、偶面から見た形状がL字状で、かつ下面の部分がキャリアとほぼ等ギャップで、歴となる部分が塗工液に対し垂直となるように形成することが好ましい。

ドクタープレードの液切部手前エンジ(ドクタープレード下部の強工液溶倒の角のRの部分)及び後方エンジ(ドクタープレード下部の先端部分)は、キャリア進行方向に向つて直線状又は円弧状(わん曲形)であつてもよく。また手前エンジ。後方エンジのいずれか一方が直線状で、他の一方が円弧状であつてもよく。使用目的に応じ適宜選定して用いられる。なお円弧状のドクタープレードを用いるとが好ましい。

本発明におけるドクタープレード下部のキャリア進行方向長さは30~300mの範囲とされ、30m未満であるとドクタープレード先端の圧力損失が小さいため、量産時における強工液面の変動を受けセラミックグリーンシートの厚みが安定

法を提供するととを目的とするものである。

(課題を解決するための手段)

本発明はキャリアとその上部に設けられた枠と で塗工液溜めを構成し、塗工液溜めの一つの壁は キャリアとの間に一定の隙間を形成したドクター プレードとし、塗工液瘤めに塗工液を入れ、キャ リアをドクタープレードの方向に走行させて、キ ヤリア上にシート状成形物を成形するようにした **塗工装置において、ドクタープレード下部のキャ** リア進行方向長さを30~300㎜とした全工装 置及びキャリアとその上部に設けられた枠とで塗 工液間めを構成し、塗工液溜めの一つの壁はキャ リアとの間に一定の隙間を形成したドクタープレー ードとし、かつドクタープレード下部のキャリア 進行方向長さを30~300mとした第工装置に より、建工液溜めに入れた建工液をキャリア上に のせたがらドクダープレードの方向に走行させて、 キャリア上にシート状成形物を成形する童工方法 に関する。

なお本発明においてドクタープレードの形状は、

しない、塗工液の配向が不充分で収縮率の異方性が低減できないなどの欠点が生じ、300mを越えるとドクタープレード先端の圧力損失が非常に大きくなり、塗工液の吐出しが低下し、ドクターブレードの下面の部分とキャリアとの隙間を変えても厚みが一定しない、塗工液の配向が大き過ぎて収縮率の異方性が大きくなるなどの欠点が生じる。ドクタープレードとキャリアとの隙間は1.0~20mmの範囲であることが好ましい。

本発明においてキャリアとは、塗工紙、塗工用のキャリアフィルム、布状物。金属性ベルト等のようなシート状のものを示す。なおキャリアの走行速度は 0.1~0.5 m/分の範囲であることが好ましい。

また堂工液とはセラミック材料のスラリー。ワニス等の液状のものを示す。産工液面高さは25~100mの範囲であることが好ましい。

本発明における強工被溜め中に攪拌装量を設置 すれば、強工液の粘度を常に均一にすることがで き、さらに優れた効果を奏することができる。 (作用)

本発明に示される形状のドクターブレードを用いれば、ドクターブレードとキャリアとの隙間の 圧力損失を適当な大きさにし、塗工液瘤的に溜め た塗工液の液面の上下動による圧力変動をドクタ ープレードの長さ部分で吸収し、ドクターブレー ドとキャリアとの隙間から吐出される塗工液の塗 工量が一定し、得られるシート状成形物の厚さの ばらつきが低減できる。

また塗工液に粒子を含んだ場合、塗工液はドクタープレードとキャリアとの隙間を通過するとき、大きな速度勾配を生じ、塗工液に含まれる粒子が進行方向に一定に配向し、得られるシート状成形物の焼成収縮率の異方性を低減し、シート状成形物の幅方向でのばらつきが低減できる。

(実施例)

以下本発明の実施例を図面を引用して説明する。 第1図は本発明の実施例になる塗工装置を示す 板略断面図で、1はドクターブレード、3はセラ ミック材料のスラリー(塗工液)2を収容する塗

ムの進行方向長さを50㎜及び100㎜とした直 線形状ドクタープレード (以下長さ50㎜直線形 プレード及び長さ100㎜直線形プレードとする) 8, 第3図の(a)及び(b)に示すように被切部手前ェ ツジ13及び後方エツジ12が円弧状で下部のキ ヤリアフイルムの進行方向長さを50㎜としたわ ん曲形ドクタープレード(以下長さ50 mmわん曲 形プレードとする)9並びに第4図の(a)及び(b)に 示すように被切部手前エッジ13が円弧状,後方 エンジ12が直線状で下部のキャリアフィルムの 進行方向長さを50(中央部分)~150(最外 御部分)≡の範囲とした片わん曲形ドクタープレ ード(以下長さ50~150m片飼わん曲形プレ ードとする)10を用いて、セラミック材料のス ラリー2の液面高さを24mmから12mmまで変化 させてセラミツクグリーンシートを得た。得られ たセラミツククリーンシートのシート厚み変動及 び焼成収縮率の異方性を測定した。その結果を第 1表に示す。なお第1表において比較例として第 6 図に示すコンマコーターを用いた従来の強工装

工液瘤め、4 は塗工液を搬送するキャリアフィルム、5 は塗工液の乾燥を防止するための上ぶた、6 は塗工液を供給する塗工液供給管、7 は塗工液液面計、1 1 はドクタープレードとキャリアフィルム4 との隙間、1 2 は液切部後方エッシ、1 3 は液切部手前エッシ及び1 4 は塗工液瘤め3 を構成するための枠である。なお第1図においてドクタープレードのRは2~5 (mm)及びCは60°以下であることが望ましい。

次に本発明の実施例になる塗工装置を用いてセ ラミックグリーンシートを成形した例(塗工方法) を示す。

主成分をアルミナとし、これに結合剤樹脂、可 塑剤及び溶剤を加え、これらを混合して粘度を 250±50P(ポイズ)に調整したセラミック 材料のスラリー2を、ドクターブレード1とキャ リアフィルム4との際間を1.8 mm。キャリアフィ ルムの移動速度を0.1 m/分の条件で、第2図の (a)及び(b)に示すように被切部手前エッジ13及び 後方エッジ12が直線状で下部のキャリアフィル

置を使用してセラミックグリーンシートを成形したものを従来品として示す。

第 1 表

10	タープレードの形	状	シート厚み 変動 (㎜)	焼成収縮率の異方性 (萩一横) (多)
従	来	品	0.70	-0.15~0.30
長さ	50 🎟 直 線形プレー	۴	0.24	- 0.1 5~0.1 5
長さ	100㎜直線形 プレー	۲	0. 0 7	-0.04~-0.10
長さ	5 0 maわん曲形 プレー	۲	0.09	- 0.05~-0.20
長さ	50~150㎜ 片 わん曲形プレー		0.07	- 0.1 5~- 0.02

第1表に示されるように本発明の実施例になる 塗工装置を用いてセラミックグリーンシートを成 形したものは、シート厚み変動が 0.24 (mm)以 下、そして焼成収縮率の異方性が 0.30 (%)以下 であることがわかる。これに対し従来の塗工装置 を用いてセラミックグリーンシートを成形したも のは、シート厚み変動が 0.7 0 mmと大きく、また 焼成収縮率の異方性が 0.4 5 (%)と大きいことが わかる。

(発明の効果)

本発明になる登工装置を用いて強工すれば、供給された強工液量の変動による登工液の液面が変動した場合でもドクターブレードとキャリアとの際間から吐出される強工液量の変動は小さく、塗工液に含まれる粒子の配向が低度均一になり、得られるシート状成形物の厚さのばらつきが小さく、またシート状成形物を焼成した場合でも焼成収縮率の異方性が小さく、シート状成形物の幅方向にかいてもばらつきが小さく、工業的に極めて好適な強工装置及び塗工方法である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の実施例になる塗工装置を示す 概略断面図、第2図の(a)、第3図の(a)及び第4図 の(a)は本発明の実施例になる塗工装置に用いられ るドクタープレードの平面図、第2図の(b)は第2 図の(a)、第3図の(b)は第3図の(a)及び第4図の(b) は第4図の(a)の側面図、第5図並びに第6図は従 来の塗工装置を示す数略断面図である。

符号の説明

1…ドクタープレード

2…セラミツク材料のスラリー

3…釜工液溜め 4…キャリアフィルム

5 …上よた 6 … 塗工液供給管

7 … 強工液液面計 8 … 直線形状プレード

9…わん曲形プレード

10 …片わん曲形ブレード

11 …隙間 12 …液切部後方エッジ

13 … 液切部手前エツジ


14 …枠 15 … 陝間

16…ドクタープレード

17 …コンマコーター

代理人 弁理士 若 林 邦





第 1 図

